

# Bruck Norcote Super

**Utilisation finale:** Magazines, catalogues, supplements, direct mail, inserts/flyers

**Famille de produits:** Norcote

**Méthode d'impression:** Rotatives Offset avec Secheur

**Characterization data:** Fogra 45L

**Surface:** Brillant

**Producteur:** Bruck

Caractéristiques de base		ISO								
Grammage	(ISO 536)	(g/m <sup>2</sup> )	54*	57	60	65	70	75	80	90
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	51	52	53	55	58	62	67	75
Main	(ISO 534)	(cm <sup>3</sup> /g)	0.94	0.91	0.88	0.85	0.83	0.83	0.84	0.83
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	86	86	87	88	89	90	90	91
Blancheur CIE	(ISO 11475)	(%)	99	101	102	104	105	107	107	108
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	92	92	92	92	92	93	93	94
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	0	0	0.2	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-4	-4.5	-4.5	-4.8	-5.0	-5.3	-5.0	-5.5
Opacité	(ISO 2471)	(%)	90	92	92	93	94	94	95	96
Brillance (Lehmann)	(ISO 8254-1) (Tappi T480)	(%)	35	40	43	46	50	50	50	50
Lissé ( Rugosité ) PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

*Last Updated: 28/04/2026*