

Bruck Norcote Top

Utilisation finale: Magazines, catalogues, supplements, direct mail, inserts/flyers

Famille de produits: Norcote

Méthode d'impression: Rotatives Offset avec Secheur

Characterization data: Fogra 45L

Surface: Brillant

Producteur: Bruck

Caractéristiques de base		ISO								
Grammage	(ISO 536)	(g/m ²)	65	70	75*	80	90	100	110	115
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	55	58	62	66	75	84	95	104
Main	(ISO 534)	(cm ³ /g)	0.85	0.83	0.83	0.83	0.83	0.84	0.86	0.90
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	94	95	96	97	97	97	97	98
Blancheur CIE	(ISO 11475)	(%)	120	120	121	123	125	125	125	125
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	92	94	94	94	94	94	94	94
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-7.7	-8.0	-8.0	-8.0	-8.5	-8.6	-8.6	-9.0
Opacité	(ISO 2471)	(%)	92	93	94	95	96	96	97	97
Brillance (Lehmann)	(ISO 8254-1) (Tappi T480)	(%)	48	53	53	53	54	55	55	55
Lissé (Rugosité) PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Last Updated: 28/04/2026