

# Bruck Norcote

**Utilisation finale:** Magazines, catalogues, supplements, direct mail, inserts/flyers

**Famille de produits:** Norcote

**Méthode d'impression:** Rotatives Offset avec Secheur

**Characterization data:** Fogra 46

**Surface:** Brillant

**Producteur:** Bruck

Caractéristiques de base	ISO									
Grammage	(ISO 536)	(g/m <sup>2</sup> )	51	54	57	60	65	70	80	
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	49	51	52	53	56	58	66	
Volume	(ISO 534)	(kg/m <sup>3</sup> )	0.96	0.94	0.91	0.88	0.86	0.83	0.83	
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	76	77	77	77	78	78	80	
Blancheur CIE	(ISO 11475)	(%)	69	72	72	72	73	73	76	
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	90	91	91	91	92	92	92	
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-0.4	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	1.5	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Opacité	(ISO 2471)	(%)	90	91	92	93	93	93	95	
Brillance (Lehmann)	(ISO 8254-1) (Tappi T480)	(%)	32	35	40	45	48	50	51	
Lissé ( Rugosité ) PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	

*Last Updated: 28/04/2026*