Bruck Norcote Silk

Anwendung: Magazines, catalogues, supplements, direct mail, inserts/flyers

Produktfamilie: Norcote
Druckverfahren: Heat set web offset
Oberfläche: Silk
Hersteller: Bruck

Grundlegende Merkmale	ISO									
Flächenbezogene Masse	(ISO 536)	(g/m²)	54	57	60	65	70	75*	80	90
Dicke	(ISO 534)	(µm)	60	57	58	62	67	71	75	85
Spez. Volumen	(ISO 534)	(cm3/g)	1.10	1.0	1.0	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94
Weisse, D65/10 (UV)	(ISO 2470)	(%)	86	86	86	88	88	88	88	88
Weisse CIE	(ISO 11475)	(%)	100	102	102	105	107	107	107	107
L*	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	91	91	92	92	92	93	93	93
a*	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
b*	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-4.8	-4.8	-4.8	-5.4	-5.4	-5.4	-5.4	-5.4
Opazität	(ISO 2471)	(%)	91	92	92	93	94	95	95	96
Glanz (Lehmann)	(ISO 8254-1) (Tappi T480)	(%)	15	15	25	25	30	30 30	30	
Glätte	(ISO 8791-4)	(µm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Pre-press Daten	ISO									
CIE L*-value**	13655, M1	D50/2°	91.5	91.5	92	92	92	92.5	92.5	92.5
CIE a*-value**	13655, M1	D50/2°	-0.3	-0.3	-0.3	-0.5	-05	-0.5	-0.5	-0.5
CIE b*-value**	13655, M1	D50/2°	-1.0	-1.0	-1.2	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5	-1.5

Empfohlenes ICC-Profil: Recommended ICC-Profile: FOGRA 45L (PSO LWC Improved / ISO 12647-2:2004)

Last Updated: 29/06/2023

Norske Skog ASA, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway
Norske Skog ASA, Sjølyst plass 2, 0278 Oslo
Phone: +47 22 51 20 20
norskeskog.com
info@norskeskog.com