Bruck Norcote Top

Utilisation finale: Magazines, catalogues, supplements, direct mail, inserts/flyers

Famille de produits: Norcote
Méthode d'ímpression: Rotatives Offset avec Secheur
Surface: Brillant
Producteur: Bruck

Caractéristiques de base	ISO							
Grammage	(ISO 536)	(g/m^2)	65	70	75*	80	90	100
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	56	59	63	68	75	81
Main	(ISO 534)	(cm3/g)	0.86	0.84	0.84	0.85	0.83	0.81
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	92	92	92	93	93	94
Blancheur CIE	(ISO 11475)	(%)	118	118	118	118	118	118
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	92	93	93	93	93	93
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-7.3	-7.3	-7.3	-7.9	-7.9	-7.9
Opacité	(ISO 2471)	(%)	92	93	94	95	96	96
Brillance (Lehmann)	(ISO 8254-1) (Tappi T480)	(%)	56	58	59	60	60	60
Lissé (Rugosité) PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

Pre-press données	ISO							
CIE L*-valeur**	13655, M1	D50/2°	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5
CIE a*-valeur**	13655, M1	D50/2°	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	0.5	0.5
CIE b*-valeur**	13655, M1	D50/2°	-3.0	-3.0	-3.0	-3.3	-3.3	-3.3

Recommandé ICC-Profil: Recommended ICC-Profile: FOGRA 45L (PSO LWC Improved / ISO 12647-2:2004)

Last Updated: 29/06/2023

Norske Skog ASA, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway
Norske Skog ASA, Sjølyst plass 2, 0278 Oslo
Phone: +47 22 51 20 20
norskeskog.com
info@norskeskog.com