Bruck Norcote Trend

Utilisation finale: Magazines, catalogues, supplements, direct mail, inserts/flyers

Famille de produits: Norcote
Méthode d'ímpression: Rotatives Offset avec Secheur
Surface: Silk
Producteur: Bruck

Caractéristiques de base	ISO							
Grammage	(ISO 536)	(g/m^2)	65*	70	75*	80	90	100
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	62	67	71	75	83	91
Volume	(ISO 534)	(kg/m3)	0.95	0.96	0.95	0.94	0.92	0.91
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	92	93	94	94	95	95
Blancheur CIE	(ISO 11475)	(%)	120	120	120	120	120	120
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	93	93	94	94	94	94
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5
Opacité	(ISO 2471)	(%)	93	94	95	95	96	96
Brillance (Lehmann)	(ISO 8254-1) (Tappi T480)	(%)	25	30	30	30	30	30
Lissé (Rugosité) PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Pre-press données	ISO							
CIE L*-valeur**	13655, M1	D50/2°	93	93	93	93	93	93
CIE a*-valeur**	13655, M1	D50/2°	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	0.5
CIE b*-valeur**	13655, M1	D50/2°	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Recommandé ICC-Profil: Recommended ICC-Profile: FOGRA 45L (PSO LWC Improved / ISO 12647-2:2004)

Last Updated: 23/10/2023

Norske Skog ASA, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway
Norske Skog ASA, Sjølyst plass 2, 0278 Oslo
Phone: +47 22 51 20 20
norskeskog.com
info@norskeskog.com