Bruck Norcote Trend

Anwendung: Magazines, catalogues, supplements, direct mail, inserts/flyers

Produktfamilie: Norcote
Druckverfahren: Heat set web offset
Oberfläche: Silk
Hersteller: Bruck

Grundlegende Merkmale	ISO							
Flächenbezogene Masse	(ISO 536)	(g/m^2)	65*	70	75*	80	90	100
Dicke	(ISO 534)	(µm)	62	67	71	75	83	91
Volumen	(ISO 534)	(kg/m3)	0.95	0.96	0.95	0.94	0.92	0.91
Weisse, D65/10 (UV)	(ISO 2470)	(%)	92	93	94	94	95	95
Weisse CIE	(ISO 11475)	(%)	120	120	120	120	120	120
L*	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	93	93	94	94	94	94
a*	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
b*	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5
Opazität	(ISO 2471)	(%)	93	94	95	95	96	96
Glanz (Lehmann)	(ISO 8254-1) (Tappi T480)	(%)	25	30	30	30	30	30
Glätte	(ISO 8791-4)	(µm)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

Pre-press Daten	ISO							
CIE L*-value**	13655, M1	D50/2°	93	93	93	93	93	93
CIE a*-value**	13655, M1	D50/2°	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	0.5
CIE b*-value**	13655, M1	D50/2°	-3	-3	-3	-3	-3	-3

Empfohlenes ICC-Profil: Recommended ICC-Profile: FOGRA 45L (PSO LWC Improved / ISO 12647-2:2004)

Last Updated: 23/10/2023

Norske Skog ASA, PB 294 Skøyen, 0213 Oslo, Norway
Norske Skog ASA, Sjølyst plass 2, 0278 Oslo
Phone: +47 22 51 20 20
norskeskog.com
info@norskeskog.com