

# Saugbrugs NorSC Lite

**Utilisation finale:** Magazines, inserts, catalogues, direct mail and door drop.

**Product Family:** SC

**Famille de produits:** Nor

**Surface:** Brillant

**Méthode d'impression:** Rotatives Offset avec Secheur

**Producteur:** Saugbrugs

**Characterization data:** Fogra 40

| Caractéristiques de base  | ISO          |                      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|--------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grammage                  | (ISO 536)    | (g/m <sup>2</sup> )  | 37*  | 39   | 42   | 45   | 47.4 | 52   | 56   |
| Epaisseur                 | (ISO 534)    | (µm)                 | 39   | 43   | 44   | 45   | 46   | 48   | 49   |
| Densité                   | (ISO 534)    | (kg/m <sup>3</sup> ) | 950  | 960  | 980  | 1015 | 1030 | 1130 | 1140 |
| Main                      | (ISO 534)    | (cm <sup>3</sup> /g) | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 0.97 | 0.88 | 0.88 |
| Blancheur D65             | (ISO 2470)   | (%)                  | 69   | 69   | 69   | 69   | 69   | 69   | 69   |
| Blancheur CIE             | (ISO 11475)  | (%)                  | 52   | 52   | 52   | 52   | 52   | 52   | 52   |
| Luminance                 | (ISO 5631-2) | (D65/10°)            | 88   | 88   | 88   | 88   | 88   | 88   | 88   |
| Valeur A                  | (ISO 5631-2) | (D65/10°)            | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 |
| Valeur B                  | (ISO 5631-2) | (D65/10°)            | 4.3  | 4.3  | 4.3  | 4.3  | 4.3  | 4.3  | 4.3  |
| Opacité                   | (ISO 2471)   | (%)                  | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 93   | 94   |
| Brillance Hunter          | (ISO 8254-1) | (%)                  | 37   | 37   | 37   | 37   | 39   | 39   | 39   |
| Lissé ( Rugosité ) PPS 10 | (ISO 8791-4) | (µm)                 | 1.3  | 1.3  | 1.3  | 1.2  | 1.2  | 1.1  | 1.1  |

Last Updated: 16/01/2023