

# Golbey NorX

**Utilisation finale:** newspapers, direct mail, free-sheets, directories, supplements, inserts/flyers, magazines, books

**Famille de produits:** Norbright, Norstar

**Méthode d'impression:** rotatives offset avec Secheur

**Surface:** matt

**Producteur:** Golbey

Caractéristiques de base	ISO								
Grammage	(ISO 536)	(g/m <sup>2</sup> )	36	38	40	42	45	48.8*	
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	41	44	46	48	52	56	
Densité	(ISO 534)	(kg/m <sup>3</sup> )	870	870	870	870	870	870	
Main	(ISO 534)	(cm <sup>3</sup> /g)	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1.15	
Rugosité	(ISO 8791-4)	(µm)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	57	57	57	57	57	57	
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5.3	
Opacité	(ISO 2471)	(%)	91	92	92,5	93,5	94,5	95.5	

*Last Updated: 23/02/2023*