

Saugbrugs Nor Opaq Plus

Utilisation finale: Magazines, inserts, catalogues, direct mail and door drop.

Product Family: UMI

Famille de produits: Nor

Méthode d'impression: Offset & Héliogravure

Characterization data:

Heatset: Fogra 41L

Gravure: ICC Paper profile - PSR_MF_V2_M1.icc

Surface: Silk

Producteur: Saugbrugs

| Caractéristiques de base | ISO | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Grammage | (ISO 536) | (g/m ²) | 45G | 51 | 54 | 57 | 60 | |
| Epaisseur | (ISO 534) | (µm) | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | |
| Densité | (ISO 534) | (kg/m ³) | 840 | 900 | 920 | 940 | 950 | |
| Main | (ISO 534) | (cm ³ /g) | 1.15 | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| Blancheur D65 | (ISO 2470) | (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Blancheur CIE | (ISO 11475) | (%) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Luminance | (ISO 5631-2) | (D65/10°) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Valeur A | (ISO 5631-2) | (D65/10°) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| Valeur B | (ISO 5631-2) | (D65/10°) | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | |
| Opacité | (ISO 2471) | (%) | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 | |
| Brillance Hunter | (ISO 8254-1) | (%) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | |
| Lissé (Rugosité) PPS 10 | (ISO 8791-4) | (µm) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | |

Last Updated: 16/01/2023