

# Saugbrugs Nor Opaq

**Utilisation finale:** Magazines, inserts, catalogues, direct mail and door drop.

**Product Family:** UMI

**Famille de produits:** Nor

**Méthode d'impression:** Offset & Héliogravure

**Characterization data:**

Heatset: Fogra 40L

Gravure: ICC Paper profile - PSR\_MF\_V2\_M1.icc

**Surface:** Silk

**Producteur:** Saugbrugs

Caractéristiques de base	ISO				
Grammage	(ISO 536)	(g/m <sup>2</sup> )	42	45H	52
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	53	55	57
Densité	(ISO 534)	(kg/m <sup>3</sup> )	800	820	910
Main	(ISO 534)	(cm <sup>3</sup> /g)	1.25	1.22	1.10
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	68	68	68
Blancheur CIE	(ISO 11475)	(%)	50	50	50
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	87	87	87
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-1.4	-1.4	-1.4
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	4.5	4.5	4.5
Opacité	(ISO 2471)	(%)	93	94	97
Brillance Hunter	(ISO 8254-1)	(%)	20-25	20-25	20-25
Lissé ( Rugosité ) PPS 10	(ISO 8791-4)	(µm)	1.7	1.7	1.7

*Last Updated: 01/02/2023*