

Skogn Norbright 65*

Utilisation finale: Newspapers, direct mail, free-sheets, directories, supplements, inserts/flyers, magazines, books

Famille de produits: Norbright 65/68, Norbright Plus

Méthode d'impression: Impression sans sécheur

Surface: Matt

Producteur: Skogn

Caractéristiques de base	ISO				
Grammage	(ISO 536)	(g/m ²)	45	48.8	52
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	66	70	74
Densité	(ISO 534)	(kg/m ³)	670	680	690
Main	(ISO 534)	(cm ³ /g)	1.5	1.5	1.4
Rugosité (Bendtsen)	(ISO 8791-2)	(ml/min)	120	125	130
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	65	65	65
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	86	86	86
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-0.3	-0.3	-0.3
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	2.0	2.0	2.0
Opacité	(ISO 2471)	(%)	92	93	94

Last Updated: 03/10/2023