

# Skogn Norbright 68

**Utilisation finale:** Newspapers, direct mail, free-sheets, directories, supplements, inserts/flyers, magazines, books

**Famille de produits:** Norbright 62/65/, Norbright Plus

**Méthode d'impression:** Impression sans sécheur / (Rotatives Offset avec Secheur)

**Surface:** Matt

**Producteur:** Skogn

Caractéristiques de base	ISO						
Grammage	(ISO 536)	(g/m <sup>2</sup> )	45	48.8	52	55	
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	66	70	74	79	
Densité	(ISO 534)	(kg/m <sup>3</sup> )	670	680	690	690	
Main	(ISO 534)	(cm <sup>3</sup> /g)	1.5	1.5	1.4	1.4	
Rugosité (Bendtsen)	(ISO 8791-2)	(ml/min)	125	130	130	130	
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	68	68	68	68	
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	87	87	87	87	
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	3.5	3.5	3.5	3.5	
Opacité	(ISO 2471)	(%)	91	92	93	94	

*Last Updated: 10/10/2023*