

Skogn Norbright 68

Utilisation finale: Newspapers, direct mail, free-sheets, directories, supplements, inserts/flyers, magazines, books

Famille de produits: Norbright 62/65/, Norbright Plus

Surface: Matt

Méthode d'impression: Impression sans sécheur / (Rotatives
Offset avec Secheur)

Producteur: Skogn

Caractéristiques de base	ISO					
Grammage	(ISO 536)	(g/m ²)	45	48.8	52	55
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	66	70	74	79
Densité	(ISO 534)	(kg/m ³)	670	680	690	690
Main	(ISO 534)	(cm ³ /g)	1.5	1.5	1.4	1.4
Rugosité (Bendtsen)	(ISO 8791-2)	(ml/min)	125	130	130	130
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	68	68	68	68
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	87	87	87	87
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	3.5	3.5	3.5	3.5
Opacité	(ISO 2471)	(%)	91	92	93	94

Last Updated: 10/10/2023