

# Skogn Norbright Plus

**Utilisation finale:** Newspapers, direct mail, free-sheets, directories, supplements, inserts/flyers, magazines, books

**Famille de produits:** Norbright 62/65/68

**Méthode d'impression:** Impression sans sécheur / (Rotatives Offset avec Secheur)

**Surface:** Matt

**Producteur:** Skogn

Caractéristiques de base	ISO						
Grammage	(ISO 536)	(g/m <sup>2</sup> )	45	48.8	52	55	60
Epaisseur	(ISO 534)	(µm)	66	70	74	79	86
Densité	(ISO 534)	(kg/m <sup>3</sup> )	670	680	690	690	700
Main	(ISO 534)	(cm <sup>3</sup> /g)	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4
Rugosité (Bendtsen)	(ISO 8791-2)	(ml/min)	125	130	130	130	130
Blancheur D65	(ISO 2470)	(%)	72	72	72	72	72
Luminance	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	87	87	87	87	87
Valeur A	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Valeur B	(ISO 5631-2)	(D65/10°)	0	0	0	0	0
Opacité	(ISO 2471)	(%)	91	92	93	94	95

*Last Updated: 03/10/2023*